



# 147 銅抗氧化劑(Anti-Tarnish)

## §產品說明

147 抗氧化劑用於銅金屬表面的防氧化保存，可有效防止表面變色氧化，而不會影響到後製程的品質。

## §槽液配置

項目	百分比
純水	98%
147	2%

## §操作條件

溫度	室溫(18~30℃)
時間	1分鐘(0.5~1.5)
攪拌	擺動攪拌
過濾	連續攪拌
槽體	PVC. PP. HDPE
加熱器	石英或鐵氟龍(通常不用)

## §維護與控制

- 1、浸漬後吹乾，即可暫時保存，防止氧化變鈹情形。
- 2、退洗時，只須先在 10% 稀硫酸浸漬 2 分後，水洗即可。
- 3、槽次法  
每公升建浴新槽液處理 8 - 10 米平方後，整槽更新。
- 4、操作法  
每處理 100 米平方，補充 147 200 毫升。