# 310 剝金劑 Gold Stripping Solution

# §產品說明

鎮上退金水是一種適合於五金及線路板鎳上退金液,具有退除速度快,不傷 及鎳層的特點。

#### §槽液配置

156Au	100%(全浴建槽)
溫度	室溫

## §操作條件

- 1、將被退除對象浸泡於溶液內,如遇有多孔,應來回擺動;
- 2、正常鍍薄金可在 5-15S 退盡, 鍍厚金依情況延時;
- 3、最大溶金量為 10g/L;
- 4、若發現退除不盡或退速度慢,請更換溶液。

## **§維護與控制**

1、避免沾及皮膚及眼睛,如若沾上,請用大量清水沖洗,必要時請就醫。

臺灣 TEL: 886-3-2127720 FAX: 886-3-3524476 E-mail: hurricane@seed.net.tw V1.0.0 大陸 TEL: 86-755-33807011 FAX:86-755-33807013 E-mail: sales@hurricane.com.tw D60810