



310 剝金劑

§產品說明

鎳上退金水是一種適合於五金及線路板鎳上退金液，具有退除速度快，不傷及鎳層的特點。

§槽液配置

156Au	100%（全浴建槽）
溫度	室溫

§操作條件

- 1、將被退除對象浸泡於溶液內，如遇有多孔，應來回擺動；
- 2、正常鍍薄金可在 5-15S 退盡，鍍厚金依情況延時；
- 3、最大溶金量為 10g/L；
- 4、若發現退除不盡或退速度慢，請更換溶液。

§維護與控制

- 1、避免沾及皮膚及眼睛，如若沾上，請用大量清水沖洗，必要時請就醫。