



550 純錫 Pure-Tin

§產品說明

531 純錫為硫酸系統之純錫鍍液，其鍍層均勻細緻，分佈力良好，操作管理容易
並無氟及鉛之污染問題，並大大節省剝錫藥水及效率。

§槽液配置

硫酸亞錫	40 克/升	20-50
硫酸 (CP Grade, 98%)	100 毫升/升	80-120
純錫 S	20 毫升/升	

§操作條件

溫度	25°C
時間	8min
攪拌	擺動過濾循環 (濾材: PP5-10 μ)
陰陽極面積比	1:2
電流密度	1.5 安培/平方公寸

§維護與控制

1. 操作法
每操作 1000 安培小時，補充 850 300 毫升。
2. 分析添加法
 - (1) 添加劑以哈氏槽實驗添加純錫。
 - (2) 其他含量，依分析添加。
3. 金屬污染時作 0.5ASD 之弱電解。
4. 有機污染時以活性炭處理。