



## BX-730 預浸劑(Pre-Dip)

### §產品說明

BX-730 用於配置黑化劑 BX-750 之預浸劑，預浸劑是防止其他化合物對黑化劑中的主成份造成污染，以維持黑化劑的穩定，而 BX-730 在黑化劑中是增加其中鹼度，使黑化劑的錯化合物形態穩定，BX-730 的穩定溶液對於大量作板有最佳的效果。

### §槽液配置

項目	百分比
純水	95 %
BX-730	5%

### §操作條件

溫度	20~30℃
時間	1 分鐘
攪拌	需要
過濾	無
比重	1.05~1.15

### §維護與控制

- 1、維持比重在 1.08 以上，每添加 BX-730 = 10 mL / L 時，可提高 0.01 的比重。
- 2、當藥液轉為藍色或綠色時，必須更換槽液。
- 3、消耗量 BX-730 = 8 L / 10000 平方英尺。