



D-830 中和劑(Neutralizer)

§產品說明

能快速的中和殘餘的氧化劑，不會侵蝕黑氧化層，造成粉紅圈。良好的中和，不會有殘留的雜質，造成吹孔或不良的孔壁附著。

§槽液配置

項目	百分比
純 水	75~77 %
D-830	20 %
硫 酸	3~5 %

§操作條件

	範圍	最佳值
溫 度	35~40	40°C
時 間	5~7 分鐘	6 分鐘
攪 拌	溫和的機械攪拌	

§維護與控制

- 1、維持槽液濃度 100 %，添加 D-830= 20 ml / L，提高濃度 2 %。
- 2、維持當量濃度 1.3 N，添加濃硫酸 = 5 ml / L，可提高當量濃度 0.2 N。
- 3、D-830：75ml / 100 平方英尺。
- 4、硫 酸：每添加 1 公升的 D-830 同時添加 100 ml 的硫酸。