



P-850 預浸劑(Pre-Catalyst)

§產品說明

P-850 預浸劑是防止其他化合物對催化劑中的鈀造成污染，以維持催化劑的穩定，而 P-850 在催化劑中是增加其中氯離子，使催化劑的錯化合物形態穩定。P-850 的低酸溶液對於多層板有最佳的效果。

§槽液配置

項目	百分比
純水	60 %
鹽酸	1 % (C.P. 級)
P-850	270 g/L

§操作條件

	範圍	最佳值
溫度	20 ~ 30℃	22℃
時間	1 分鐘	1 分鐘
攪拌	需要	
比重	1.120 ~ 1.167	1.120 以上

§維護與控制

- 1、維持比重在 1.12 以上，每添加 P-850 = 16 g / L 時，可提高 0.01 的比重。
- 2、維持酸度在 0.10 ~ 0.20 N，添加鹽酸 = 8.3 ml / L 時，鹽度可提高酸度 0.1N。
- 3、當藥液轉為藍或綠色時，必須更換槽液。
- 4、消耗量 P-850 = 8 kg / 10000 平方英尺。